

CERTIFICADO DE CALIDAD

Anexo 10

Ord. Prod. : R1-3329
Fecha Prod. : 24/may/2019

Producto : 30 gsm SMS Azul 292U
Código : 02030C01COM
Ancho Tensionado(mm) : 1450
IRMS : N/A

ESTOS DATOS SON PROPORCIONADOS COMO UNA CERTIFICACION DE LA PRODUCCION REALIZADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE

P. FISICAS	UNIDADES	METODO ANALISIS	n	ESPECIFICACION			PROMEDIO	MIN PROMEDIOS	MAX PROMEDIOS	DESV.
				OBJETIVO	TOLERANCIA PROMEDIOS					
					MIN	MAX				
Gramaje	g/m2	WSP130.3	10	30	28.5	32.5	29.72	29.60	29.83	0.11
Resistencia-OM	N/50mm	WSP110.4	5	65	53	-	72.5	71.3	74.4	1.38
Resistencia-OT	N/50mm	WSP110.4	5	39	30	-	44.4	40.5	45.9	2.25
Elongación-OM	%	WSP110.4	5	75	60	-	78.1	73.1	84.6	4.63
Elongación-OT	%	WSP110.4	5	72	57	-	80.0	65.6	84.4	8.13
Permeab.-agua	mm H2O	WSP080.6	5	110	150	-	224	198	238	16.50
Permeab.-aire	m³/m²/min	WSP070.1	5	60	-	90	62	60	66	2.54
OPAC	%	WSP050.4	3	62	58	-	59.45	58.87	60.04	0.48

N : 5 : Numero de rollos maestros correspondientes a la Orden de Producción

OBSERVACIONES:


La vida útil de la Tela No Tejida es de un año siempre y cuando el material esté cubierto y su almacenamiento tenga condiciones controladas de temperatura. Una vez que el producto se convierte, el convertidor es responsable de determinar el tiempo de vida útil basado en su uso final y las condiciones de almacenamiento y/o exposición.

Ing. Andres Mejia

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Zona Franca del Pacifico, Carretera Yumbo Aeropuerto Km. 6 Supermanzana F, Palmira Valle; Colombia, Tel. (572) 280-1254

Implementado Add-on QW COA VALIDATED Versión V1.04 por ITSOFI INDUSTRIAL S.A.S. @2018.09.13



Ficha Técnica Tres Capas de SMS

Air Loop

Cubre boca plisado y confeccionado tipo AIR LOOP con soporte nasal 17 cm x 9.5 dividido en 2 o 3 capas de Politéx SMS.

Características del Producto

Hecho de materiales livianos con prácticos elásticos para las orejas. Ajuste seguro para un uso cómodo que permite retirarse fácilmente.

LONGITUD:	17.5 CMS
LONGITUD NASAL:	10.5 CMS
ANCHO:	9.5 CMS
ELÁSTICO:	17 CMS

Especificaciones

- Capa exterior: SMS azul de 30 Grs (Polipropileno Spunbond)
- Filtro MELT BLOWN
- Capa Interna: SMS blanca de 16 Grs

Condiciones de Almacenamiento

- Conservar en caja original.
- Condiciones ambientales: Máximo 30° o (86 °F) de temperatura y 70° de humedad relativa.
- Evite exposición directa de luz solar.
- Almacenar sobre estibas.